

دهان زيتى لامع سيكو ديلوكس

دهان زيتى لامع عالي الجودة داخلي وخارجي أساسه مبني على انتجات الأكيد الصناعي غير المصفر، تم تركيبه خصيصاً لتقديم تشتيبات ديكورية وحماية ممتازة للأسطح الداخلية والخارجية، مع متانة ومقاومة ممتازة للعوامل الجوية ومقاومة للتبريد

يستخدم كطبقة نهائية للأسطح الداخلية والخارجية على الأسطح الإسمنتية، والصلب والخشب والحديد والجبس والخرسانة والألمنيوم والبلاستيك والأسطح المجلفة.

وصف المنتج :

الاستخدامات:

المميزات العامة:

- قابل للغسيل والتنظيف
- مقاومة جيدة للعوامل المناخية
- لمعة عالية وثبات في الألوان
- قوة التصاق ومعدل تغطية عالية
- مرنة ونعومة عالية

المواصفات الفنية:

أبيض أو حسب كرت الألوان

اللون:

لمعة عالية

نوع التشتيب:

55 – 45 %

نسبة المواد الصلبة:

1.53 – 1.42

الكثافة النوعية:

8 – 10 م/لتر (عند 30 ميكرون لطبقة واحدة)

معدل التغطية:

80 (دقيقة) عند زاوية 60°

اللمعان:

عند 38° م

نقطة الوميض:

5 – 10 % بالحجم

توصية التخفيف:

باستخدام التتر البارد

التخفيف:

بالفرشاة او الرولة او مسدس الرش

أدوات التطبيق:

يعتمد زمن الجفاف على درجة الحرارة والرطوبة حسب المناطق وحسب الفصول

وقت الجفاف:

3 ساعات تقريباً (عند 25°م)

جفاف السطحي:

24 ساعات تقريباً (عند 25°م)

الجفاف الكامل:

12 ساعات تقريباً (عند 25°م)

أعادة تكرار الدهان:

يجب أن يكون السطح سليماً جافاً وخالياً من الأوساخ والزيوت والشحوم والأتربة والغبار

تحضير السطح:

أ - للأسطح الإسمنتية وطبقات اللياسة وأعمال الجبس والجدران:

طريقة الدهن:

1. طلاء طبقة واحدة من سيلرسيكو

2. معالجة السطح بمعجون سيكو للجدران

3. طلاء طبقة واحدة من أساس زيتى مطفي سيكو

4. يتم طلاء طبقتين من دهان زيتى لامع سوبر سيكو

ب - للأسطح الحديدية والخشبية:

1. يتم طلاء طبقة واحدة من أساس أوكسيد حديد زيتى سيكو

2. يتم طلاء طبقتين من دهان زيتى لامع سوبر سيكو

يحفظ المنتج لمدة 12 شهر في حالة جافة وغير مفتوحة بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة

طريقة التخزين:

وفي مكان جيد التهوية في درجة حرارة محيطة بين 25-35 درجة حرارية

برميل حديد 14 كجم - 17 كجم

التعبئة:



Sico Gloss Enamel Delux

DESCRIPTION: High quality Hi- Gloss interior, exterior enamel paint based on synthetic non- yellowing alkyd resin, specially formulated to offer excellent decoration and protection for exterior and interior surfaces, with excellent weathering durability and resistance to cooling.

MAIN USES: Used as a finish coat for interior and exterior surfaces such as on cement, steel, wooden, iron, gypsum, precast, block, aluminum, plastic, and galvanized surfaces.

- FEATURES:**
- High washability and cleaning ability
 - Excellent resistance to weather, erosion, dust, alkalis, water and salts
 - High gloss and color stability
 - Excellent adhesion and high coverage rate
 - High flexibility and softness

SPECIFICATIONS:

Color: White & colors as per Color Card

Finish: High Gloss

Solid contents: 45 – 55 %

Density: 1.42 – 1.53 gm/cm³

Coverage: 8 – 10 m²/Lit (at 30 micron DFT)

Gloss: 80 (min.) at 60°

Flash Point: At 38°C

Dilution: With mineral spirit

Dilution Rate: 5 – 10 % by volume

Application Tools: Brush, Roller, or Spray Gun.

DRAYING TIME: Drying time depends on temp. & humidity depending on regions & seasons.

Touch dry: 3 Hours (At 25°C)

Full Cure: 24 Hours (At 25°C)

Recoat interval: 12 Hours (At 25°C)

SURFACE PREPARATION: Surfaces must be intact, dry, clean and free of dust, grease, dirt and grime

APPLICATION METHOD: **A- For cement surfaces, plaster layers, gypsum works and walls:**

1. Apply one coat of Sico sealer at 30 Microns
2. Treat the surface with two coats of Sico wall putty
3. Apply one coat of Sico matte oil primer
4. Apply two coats of Sico Gloss Enamel Super paint

B – For Metal & Wooden surfaces:

1. Apply one coat of Sico Metal Oxide primer
2. Apply two coats of Sico Gloss Enamel Super paint

STORAGE: Stored for 12 months in a dry, unopened condition, away from direct sunlight, well-ventilated place at an ambient temperature of 25-35 °C

PACKING: 14Kg - 17Kg Steel Drums