

## دهان زيتي لماع سيكو بريميموم

### وصف المنتج :

دهان زيتي لماع عالي الجودة داخلي وخارجي أساسه مبني على انتجات الألكيد الصناعي غير المصفر، تم تركيبه خصيصاً لتقديم تشطيبات ديكورية وحماية ممتازة للأسطح الداخلية والخارجية، مع متانة ومقاومة ممتازة للعوامل الجوية ومقاومة للتبريد

### الاستخدامات:

يستخدم كطبقة نهائية للأسطح الداخلية والخارجية على الأسطح الإسمنتية، والصلب والخشب والحديد والجبس والخرسانة والألمنيوم والبلاستيك والأسطح المجلفنة.

### المميزات العامة:

- قابل للغسيل والتنظيف
- مقاومة جيدة للعوامل المناخية
- لمعة عالية وثبات في الألوان
- قوة التصاق ومعدل تغطية عالية
- مرونة ونعومة عالية

### المواصفات الفنية:

|                     |                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------|
| اللون:              | ابيض أو حسب كرت الألوان                                 |
| نوع التشطيب:        | لمعة عالية                                              |
| نسبة المواد الصلبة: | 48 – 58 %                                               |
| الكثافة النوعية:    | 1.50 – 1.60 تقريباً                                     |
| معدل التغطية:       | 8 – 10 م <sup>2</sup> / لتر (عند 30 ميكرون لطبقة واحدة) |
| اللمعان:            | 80 (دقيقة) عند زاوية 60°                                |
| نقطة الوميض:        | عند 38° م                                               |
| توصية التخفيف:      | 5 – 10 % بالحجم                                         |
| التخفيف:            | باستخدام التتر البارد                                   |
| أدوات التطبيق:      | بالفرشاة أو الرولة أو مسدس الرش                         |

### وقت الجفاف:

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| جفاف السطحي:        | 3 ساعات تقريباً (عند 25°م)  |
| الجفاف الكامل:      | 24 ساعات تقريباً (عند 25°م) |
| أعادة تكرار الدهان: | 12 ساعات تقريباً (عند 25°م) |

### تحضير السطح:

يجب أن يكون السطح سليماً جافاً وخالياً من الأوساخ والزيوت والشحوم والأتربة والغبار

### طريقة الدهن:

أ – للأسطح الاسمنتية وطبقات اللياسة وأعمال الجبس والجدران:

1. طلاء طبقة واحدة من سيلرسيكو
2. معالجة السطح بمعجون سيكو للجدران
3. طلاء طبقة واحدة من أساس زيتي مطفي سيكو
4. يتم طلاء طبقتين من دهان زيتي لماع سوبر سيكو

### ب – الأسطح الحديدية والخشبية:

1. يتم طلاء طبقة واحدة من أساس أوكسيد حديد زيتي سيكو
2. يتم طلاء طبقتين من دهان زيتي لماع سوبر سيكو

### طريقة التخزين:

يحفظ المنتج لمدة 12 شهر في حالة جافة وغير مفتوحة بعيداً عن اشعة الشمس المباشرة وفي مكان جيد التهوية في درجة حرارة محيطية بين 25-35 درجة حرارية

### التعبئة:

برميل حديد 14 كجم – 17 كجم



## Sico Gloss Enamel Premium

**DESCRIPTION:** High quality Hi- Gloss interior, exterior enamel paint based on synthetic non- yellowing alkyd resin, specially formulated to offer excellent decoration and protection for exterior and interior surfaces, with excellent weathering durability and resistance to cooling.

**MAIN USES:** Used as a finish coat for interior and exterior surfaces such as on cement, steel, wooden, iron, gypsum, precast, block, aluminum, plastic, and galvanized surfaces.

**FEATURES:**

- High washability and cleaning ability
- Excellent resistance to weather, erosion, dust, alkalis, water and salts
- High gloss and color stability
- Excellent adhesion and high coverage rate
- High flexibility and softness

### SPECIFICATIONS:

**Color:** White & colors as per Color Card

**Finish:** High Gloss

**Solid contents:** 48 – 58 %

**Density:** 1.50 – 1.60 gm/cm<sup>3</sup>

**Coverage:** 8 – 10 m<sup>2</sup>/Lit (at 30 micron DFT )

**Gloss:** 80 (min.) at 60 °

**Flash Point:** At 38°C

**Dilution:** With mineral spirit

**Dilution Rate:** 5 – 10 % by volume

**Application Tools:** Brush, Roller, or Spray Gun.

**DRAYING TIME:** Drying time depends on temp. & humidity depending on regions & seasons.

**Touch dry:** 3 Hours (At 25°C)

**Full Cure:** 24 Hours (At 25°C)

**Recoat interval:** 12 Hours (At 25°C)

**SURFACE PREPARATION:** Surfaces must be intact, dry, clean and free of dust, grease, dirt and grime

**APPLICATION METHOD:** **A- For cement surfaces, plaster layers, gypsum works and walls:**

1. Apply one coat of Sico sealer at 30 Microns
2. Treat the surface with two coats of Sico wall putty
3. Apply one coat of Sico matte oil primer
4. Apply two coats of Sico Gloss Enamel Super paint

**B – For Metal & Wooden surfaces:**

1. Apply one coat of Sico Metal Oxide primer
2. Apply two coats of Sico Gloss Enamel Super paint

**STORAGE:** Stored for 12 months in a dry, unopened condition, away from direct sunlight, well-ventilated place at an ambient temperature of 25-35 °C

**PACKING:** 14Kg - 17Kg Steel Drums