

دهان أساس ناري سيليلوزي ديلوكس سيكو

وصف المنتج:

دهان أساس ناري سيليلوزي متعدد الأغراض، أساسه من النيتروسيلولوز، وراتنجات الألكيد المتخصصة و مجموعة مختارة من الحشوات والمواد المضافة واصباغ خاصة لإعطائها خاصية تغطية ومرونة عالية وقدرة جيدة على الصنفرة

الاستخدامات:

مصممة للاستخدام كطبقة أساس على جميع الأسطح الداخلية القديمة والجديدة الخشبية مثل ام دي اف، خشب الساج، خشب الصنوبر والبلوط وغيرها بالإضافة إلى الأسطح الحديدية والفولاذية مثل الأعمال المعدنية والأبواب والإطارات والخزائن لإعطاء أسطح مستوية وناعمة بعد صنفرتها

المميزات العامة:

- سريع الجفاف ومتعدد الأغراض
- معدل تغطية مرتفع للغاية وقوة إخفاء ممتازة
- قدرة تعبئة ممتازة وخصائص صنفرة
- يساعد في زيادة معدل الانتشار للطبقات التالية
- أساس مضاد للتآكل والصدأ للمعادن
- يمكن رشه باستخدام مسدس الرش الهوائي

المواصفات الفنية:

اللون:	أبيض أو رمادي أو حسب الطلب
نوع التشطيب:	مطفي ناعم
الكثافة النوعية:	1.32 - 1.4 جم/لتر تقريبا
نسبة المواد الصلبة:	50 - 55 % تقريبا
معدل التغطية:	8 - 10م ² /لتر (عند 30 ميكرون لطبقة واحدة)
سماعة طبقة الدهان:	30 - 40 ميكرون (يعتمد على الاحتياج وطريقة التطبيق)
نقطة الوميض:	28°م
التخفيف:	باستخدام التتر الحار
نسبة التخفيف:	10 - 20 % بالحجم
أدوات التطبيق:	بمسدس الرش الهوائي

وقت الجفاف:

الجفاف السطحي:	15 - 30 دقائق (عند 25°م)
الجفاف الكامل:	1 ساعة (عند 25°م)
أعادة تكرار الدهان:	30 دقيقة (عند 25°م)
الصنفرة:	الصنفرة بعد ساعة من عملية الطلاء

تحضير السطح:

يجب ان يكون السطح سليما وجافا وخاليا من الأوساخ والزيوت والشحوم والأتربة والغبار.

تأسيس السطح:

1. صنفرة السطح بالكامل بورق الصنفرة المناسب للحصول على سطح ناعم الملمس
2. تأسيس السطح بطلاء طبقتين من أساس ناري سيكو حسب حالة السطح.
3. تترك لمدة 30 دقيقة على الأقل بين كل طبقة قبل معاودة الطلاء.
4. بعد الجفاف، يتم صنفرة السطح بالكامل ثم إزالة الأتربة والغبار عن السطح تماما

طريقة الاستعمال:

- تنظيف وتحضير الأسطح المراد طلائها
- قبل الاستخدام، قم بتخفيف المنتج باستخدام التتر الحار بنسبة 10 - 20% حسب الحاجة.
- قم بتطبيق المنتج باستخدام فوهة مسدس الرش الهوائي بحجم 1 - 1.5 ملم
- لا تستعمل الفرشاة أو الرولة لتطبيق المنتج الا على مناطق ومساحات صغيرة

طريقة التخزين:

يحفظ المنتج لمدة 12 شهر في حالة جافة وغير مفتوحة بعيدا عن اشعة الشمس المباشرة وفي مكان جيد التهوية في درجة حرارة محيطية بين 25-35 درجة حرارية

التعبئة:

جالون حديد 4 كجم - برميل حديد 18 كجم



Sico NC Primer Delux

- DESCRIPTION:** Multi-purpose Nitrocellulose primer, based on nitrocellulose, and specialty alkyd resins along with selection of fillers, special additives, and colorants to give a high covering property, good sanding ability and excellent elasticity.
- MAIN USES:** Used as a priming coat for all interior old and new surfaces of woodwork such as MDF, Teak, pine, oak, etc., as well as iron and steel surfaces such as metalwork, doors, frames and cabinets, to obtain a smooth and even surface after sanding.
- FEATURES:**
- Quick drying and Multi-purpose use
 - Very high coverage rate and Excellent hiding power
 - Very good filling ability & sanding properties
 - Helps in Increases the spreading rate for the following layers
 - Anti-corrosive primer for steel
 - Spryable using the Air Spray Gun
- SPECIFICATIONS:**
- Color:** White, Gray, or as required
- Finish:** Matt Smooth
- Solid contents:** 50 – 55 %
- Density:** 1.32 – 1.40 gm/cm³
- Coverage:** 8 – 10 m²/Lit (at 30 micron DFT)
- Coat Thickness:** 30 – 40 Microns DFT (Depends on requirement & application method)
- Flash Point:** At 28°C
- Dilution:** Lacquer Thinner
- Dilution Rate:** 10 – 20% (By Volume)
- Application Tools:** Air Spray Gun.
- DRAYING TIME:** Drying time depends on temp. & humidity depending on regions & seasons.
- Touch dry:** 15 Minutes (At 25°C)
- Full Cure:** 1 Hour (At 25°C)
- Recoat interval:** 30 Minutes (At 25°C)
- Sanding:** Sanding after 1 Hour from application Process
- SURFACE PREPARATION:** Surfaces must be intact, dry, clean and free of dust, grease, dirt and grime
- SURFACE PRIMING METHOD:**
1. Sand the entire surface with suitable sandpaper to obtain a smooth surface
 2. Prime the surface with 2 coats of Sico NC primer according to surface condition.
 3. Leave it for at least 30 minutes between each coat before repainting.
 4. After drying, sand the entire surface and then remove all dust and dirt from the surface completely
- APPLICATION INSTRUCTION:**
- Cleaning and preparing of the applied surfaces
 - Before using dilute the product by Lacquer thinner from 10 – 20% as required.
 - Apply the product using Air spray Gun machine nozzle size 1 – 1.5 mm
 - Application by brush or Roller is possible only for small areas
- STORAGE:** Stored for 12 months in a dry, unopened condition, away from direct sunlight, well-ventilated place at an ambient temperature of 25-35°C
- PACKING:** 5Kg Steel Gallons - 20Kg Steel Drums